



Granulés PVC Rigide, Régénéré. (*Recycled Rigid PVC Compound.*)

Origine : <i>Origin :</i>	Profilés de fenêtres et formulations extérieures. <i>Window profiles and outdoor formulations.</i>	
Couleur : <i>Color :</i>	RAL 7037 – 7011 – 7016 - 7031. <i>RAAL 7037 – 7011 – 7016.</i>	
Point VICAT : <i>Vicat point :</i>	>75 C° >75 C°	(NF EN ISO 306.) (<i>NF EN ISO 306.</i>)
Densité du granulé : <i>Compound density :</i>	+/- 0,85 gr / cm ³ <i>+/- 0,85 gr / cm³</i>	(NF EN ISO 60.) (<i>NF EN ISO 60.</i>)
Masse volumique : <i>Density of PVC :</i>	1,45 gr/ cm ³ +/- 0,05 <i>1,45 gr/ cm³ +/- 0,05</i>	(NF EN ISO 1183-1.) (<i>NF EN ISO 1183-1.</i>)
Module d'élasticité : <i>Elasticity module :</i>	> 2000 N/mm ² > 2000 N/mm ²	(NF EN ISO 527-1.) (<i>NF EN ISO 527-1.</i>)