



22/12/2022



FICHE TECHNIQUE

(Technical data sheet)

Granulés PVC Rigide, Régénéré.

(*Recycled Rigid PVC Compound.*)

Origine : <i>Origin :</i>	Profils de fenêtres et formulations extérieures. <i>Window profiles and outdoor formulations.</i>	
Couleur : <i>Color :</i>	RAL 7011, 7035, 7016, 9010 <i>RAAL 7011, 7035, 7016, 9010</i>	
Point VICAT : <i>Vicat point :</i>	>75 C° >75 C°	(NF EN ISO 306.) (<i>NF EN ISO 306.</i>)
Densité du granulé : <i>Compound density :</i>	0,85 gr / cm ³ +/-0,05 <i>0,85 gr / cm³ +/- 0,05</i>	(NF EN ISO 60.) (<i>NF EN ISO 60.</i>)
Masse volumique : <i>Density of PVC :</i>	1,45 gr/ cm ³ +/- 0,05 <i>1,45 gr/ cm³ +/- 0,05</i>	(NF EN ISO 1183-1.) (<i>NF EN ISO 1183-1.</i>)
Module d'élasticité : <i>Elasticity module :</i>	> 2200 N/mm ² > 2200 N/mm ²	(NF EN ISO 527-1.) (<i>NF EN ISO 527-1.</i>)

17 rue Henry Le Chatelier - 17180 PERIGNY

www.periplast.com

Tél. : 05 46 30 65 85 - Fax : 05 46 30 65 94

SARL au capital de 160 000 € - RCS La Rochelle - SIRET 711 780 247 00021 - CE FR 19 711 780 247 - APE 2221 Z